


## საამშენებლო კერამიკული ბლოკები

### ორმაგი აგური

	ზომა	250-120-130მმ
	წონა	~4,3 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1100 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; მ-175
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედელის წყობაში	220 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედელის წყობაში	28 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	150 ც


### კერამოტიხარი სბ2,7

	ზომა	335-100-130მმ
	წონა	~4,8 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1100 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; მ-175
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედელის წყობაში	196 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედელის წყობაში	21 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	132 ც

### კერამოტიხარი სბ4

	ზომა	330-100-195მმ
	წონა	~7 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1088 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; მ-175
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედელის წყობაში	135 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედელის წყობაში	14,6 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	90 ც

### კერამობლოკი ბ4-1


	ზომა	300-145-195მმ
	წონა	~8,5 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1000 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; მ-175
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედელის წყობაში	104 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედელის წყობაში	16 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	69 ც

### კერამობლოკი ბ4-2



ზომა	330-145-195მმ
წონა	~8,2 კგ
მოცულობითი სიმკვრივე	880 კგ/მ <sup>3</sup>
სიმტკიცე	მ-150; მ-175
წყალშთანთქმა	6-12 %
სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ <sup>0</sup> ც
რაოდენობა 1მ3 კედელის წყობაში	95 ც/მ <sup>3</sup>
რაოდენობა 1მ2 კედელის წყობაში	14,6 ც/მ <sup>2</sup>
რაოდენობა ერთ შეკვრაში	66 ც


### კერამობლოკი ბ3



ზომა	200-160-195მმ
წონა	~ 5,7 კგ
მოცულობითი სიმკვრივე	914 კგ/მ <sup>3</sup>
სიმტკიცე	მ-150; მ-175
წყალშთანთქმა	6-12 %
სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ <sup>0</sup> ც
რაოდენობა 1მ3 კედელის წყობაში	141 ც/მ <sup>3</sup>
რაოდენობა 160 მმ-იან სისქის კედელის წყობაში	24 ც/მ <sup>2</sup>
რაოდენობა 200 მმ-იან სისქის კედელის წყობაში	29 ც/მ <sup>2</sup>
რაოდენობა ერთ შეკვრაში	91 ც


## საფასადე კერამიკული აგურები

### კერამიკული აგური

	ზომა	250-120-65 მმ
	წონა	~2,5 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1280 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედლის წყობაში	415 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედლის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	302 ც


მუქი ჩალისფერი. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის საფასადე წყობაში. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან

### კერამიკული აგური ტ10

	ზომა	250-120-65 მმ
	წონა	~2,5 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1280 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედლის წყობაში	415 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედლის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	302 ც

მუქი ჩალისფერი. ტექსტურირებული ხის ქერქის ეფექტით. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის საფასადე წყობაში. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან

### კერამიკული აგური ტ11

	ზომა	250-120-65 მმ
	წონა	~2,5 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1280 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ <sup>3</sup> კედლის წყობაში	415 ც/მ <sup>3</sup>
	რაოდენობა 1მ <sup>2</sup> კედლის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	302 ც

მოწითალო. ტექსტურირებული ხის ქერქის ეფექტით. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის საფასადე წყობაში. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან

### კერამიკული აგური ტ12



ზომა	250-120-65 მმ
წონა	~2,5 კგ
მოცულობითი სიმკვრივე	1280 კგ/მ <sup>3</sup>
სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
წყალშთანთქმა	6-12 %
სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
რაოდენობა 1მ3 კედელის წყობაში	415 ც/მ <sup>3</sup>
რაოდენობა 1მ2 კედელის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
რაოდენობა ერთ შეკვრაში	302 ც

მოყვითალო. ტექსტურირებული ხის ქერქის ეფექტით. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის საფასადე წყობაში. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს, შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან

### კერამიკული აგური 0,5



ზომა	250-60-65 მმ
წონა	~1,2 კგ
მოცულობითი სიმკვრივე	1230 კგ/მ <sup>3</sup>
სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
წყალშთანთქმა	6-12 %
სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
რაოდენობა 1მ2 კედელის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
რაოდენობა ერთ შეკვრაში	604 ც

მუქი ჩალისფერი. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის კედლების მოპირკეთებისათვის. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან

### კერამიკული აგური 0,5 ტ10




ზომა	250-60-65 მმ
წონა	~1,2 კგ
მოცულობითი სიმკვრივე	1230 კგ/მ <sup>3</sup>
სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
წყალშთანთქმა	6-12 %
სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
რაოდენობა 1მ2 კედელის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
რაოდენობა ერთ შეკვრაში	604 ც

მუქი ჩალისფერი. ტექსტურირებული ხის ქერქის ეფექტით. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის კედლების მოპირკეთებისათვის. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან



### კერამიკული აგური 0,5 ტ11

	ზომა	250-60-65 მმ
	წონა	~1,2 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1230 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ2 კედელის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	604 ც

მოწითალო. ტექსტურირებული ხის ქერქის ეფექტით. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის კედლების მოსაპირკეთებლად. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან

### კერამიკული აგური 0,5 ტ11

	ზომა	250-60-65 მმ
	წონა	~1,2 კგ
	მოცულობითი სიმკვრივე	1230 კგ/მ <sup>3</sup>
	სიმტკიცე	მ-150; ~ მ-250
	წყალშთანთქმა	6-12 %
	სითბოგამტარობის კოეფიციენტი	0,3 ვტ/მ °C
	რაოდენობა 1მ2 კედელის წყობაში	53 ც/მ <sup>2</sup>
	რაოდენობა ერთ შეკვრაში	604 ც

მოყვითალო. ტექსტურირებული ხის ქერქის ეფექტით. გამოიყენება ინტერიერის და ექსტერიერის კედლების მოსაპირკეთებლად. კედლის უფერო ლაქით დაფარვა, კიდევ უფრო ამუქებს წყობას და ხანგრძლივად იცავს ფასადს შემდგომში მარილების ზედაპირზე გამოტანისგან





|